

PLAMOSTOP FRX

Technický list

Ekologický zpomalovač hoření dřeva na vodní bázi.

Doporučeno na vnější fasády, stavby z lepeného dřeva a další venkovní aplikace.



PLAMOSTOP FRT je lazura na vodní bázi, která se snadno vstřebává do dřeva a upravuje jeho reakci na oheň, přičemž povrch zůstává čistý a přírodní. **FRX** je snadné nanášet štětcem nebo stříkácí pistolí.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Třída B-s1-d0 podle BS EN 13501-1 na masivní dřevo

Třída C-s1-d0 na konstrukce z lepeného dřeva.

EMISNÍ TŘÍDA

Výrobek neobsahuje formaldehyd, halogeny ani karcinogenní nebo zdraví škodlivé látky.

APLIKACE

Spotřeba pro dosažení třídy B-s1-d0 je 300 g/m² může vyžadovat 2 nebo 3 nátěry v závislosti na absorpčních vlastnostech a vlhkosti dřeva.

PLAMOSTOP FRT se snadno nanáší štětcem nebo stříkácí pistolí a je také vhodný pro aplikace máčením nebo vakuem. Povrch musí být čistý, suchý a zbavený nečistot a starých barev a laků.

Během aplikace a schnutí dbejte na to, aby okolní teplota nikdy neklesla pod 5°C. Při 20°C a 60% relativní vlhkosti je doba schnutí přibližně 90 minut, lze nanést více vrstev ve stejný den. Okolní teplota pod 15°C a relativní vlhkost nad 65% prodlužují dobu schnutí a v tomto případě se doporučuje 24 hodinový interval mezi nátěry.

Úplné zaschnutí vyžaduje 24 hodin při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti.

ŽIVOTNOST

Jakmile je produkt absorbován do dřeva a povrch je zcela suchý, reakce dřeva na oheň je trvale účinná, protože žádná složka nepodléhá přirozenému rozkladu.

PLAMOSTOP FRX

Technický list

ČIŠTĚNÍ

Čistou vodou nebo vodou s neutrálními čisticími prostředky.

SKLADOVÁNÍ

Skladovatelnost je 18 měsíců v originálních, uzavřených obalech při teplotě 7 – 30 °C.

Chraňte před mrazem!

BEZPEČNOST

Během aplikace se vyhněte kontaktu s pokožkou, očima a ústy. V případě náhodného kontaktu postižené místo důkladně

omýjte vodou. Při manipulaci a aplikaci přípravku používejte ochranné brýle a gumové rukavice. Zajistěte dostatečné větrání a používejte vhodnou ochrannou masku při stříkání. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu materiálu.

Poznámky:

DFT - tloušťka suchého filmu	MS - střední sušina	GU - jednotka lesku
WFT - tloušťka mokrého filmu	HS - vysoká sušina	KU - Krebsova jednotka viskozity

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi k datu níže uvedenému. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je většinou používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo použitím pro nevhodné účely. Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění. Vyžádejte si vždy aktuální verzi technického listu. Tento technický list nahrazuje všechny dříve vydané. Platnost údajů zde uvedených bude po pěti letech od vydání automaticky ukončena.