

Technický list

Popis:

Urychlova

Použití:

Je určen pro regionální prodejce, velkoobchody a konečné spotřebitele. Používá se na urychlení průběhu zasychání nátrových hmot PE 33, PE 73 a PE 84. Zkracuje čas potrubní na vytvrnutí aplikované barvy a lze ho s výhodou využít i v nízkých teplotách mezi 0-5°C. Doporučené dávkování urychlovače je 10 - 20 gramů na 1 kilogram nátrové hmoty. Do barvy dávkujte nejprve urychlovač, po nadávkování do kladných strojů promíchejte a až potom dávkujte tužidlo! Při použití urychlovače je nutné počítat se zkrácením doby zpracovatelnosti natužené barvy na poloviční hodnotu a dbát na rychlé zpracování natužené barvy a její dokonalé odstranění z aplikátora za řízení.

Odstíny:

0000 - bezbarvý, nažloutlý

Hustota: (SN EN ISO 2811-1)

0,88 g/cm³

Doporučené oděvy: (SN 673032)

Neoděvejte se.

Podmínky nanášení:

Urychlovač je určen výhradně pro použití s nátrovými hmotami VITON. Nelze jej používat jako samostatnou nátrovou hmotu.

Skladování:

Výrobek uchovávejte v originálním neotevřeném balení při teplotě +5°C až +25°C.

Balení v kg:

0,9; 9

Poznámky:

DFT - tloušťka suchého filmu MS - st ední sušina

GU - jednotka lesku

WFT - tloušťka mokrého filmu HS - vysoká sušina

KU - Krebsova jednotka viskozity

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi k datu níže uvedenému. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je v tštinou používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo použitím pro nevhodné účely. Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění. Vyžádejte si vždy aktuální verzi technického listu. Tento technický list nahrazuje všechny dříve vydané. Platnost údajů zde uvedených bude po pěti letech od vydání automaticky ukončena.