

## Produktdatenblatt

### Beschreibung:

Alkydharzlack 2in1

### Empfohlene Anwendung:

Extra schnell trocknende Grund- und Deckfarbe (2in1), speziell für die kleinen gegliederten Oberflächen. Geeignet für einschichtiges Lackieren von Paletten, Kisten, Kästen, Gittern, Rohren und Holz in den Innen- und Außenräume. KE 37 zeichnet sich durch eine sehr schnelle Aushärtung des Anstriches in seiner gesamten Dicke aus, so dass die Erzeugnisse in kurzer Zeit gestapelt werden können, ohne dass es zu Folgeschäden kommt. Es wird durch Airless-Hochdruck-, Luft- oder elektrostatisches Spritzen, Streichen, Rollen aufgetragen. Die optimale Leitfähigkeit des Lacks für das elektrostatische Spritzen wird mit VIR.ES eingestellt. Die zweite Schicht spritzen Sie nach 30 Minuten von der ersten Schicht oder nach 16 Stunden bei der Applikation mit Pinsel/Rolle.

### Oberfläche:

Stahl, Holz

### Farbtöne:

RAL, VIT

### Dichte: (ČSN EN ISO 2811-1)

1,38 g/cm<sup>3</sup>

### Festkörper: (ČSN EN ISO 3251)

nach Gewicht 66 %

nach Volumen 43 %

### Theoretische Ergiebigkeit: (ČSN EN ISO 23811)

| unverdünnte Farbe |                        |                            |                        |
|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 40 µm DFT         | 7,8 m <sup>2</sup> /kg | 10,8 m <sup>2</sup> /Liter | 127,7 g/m <sup>2</sup> |
| 80 µm DFT         | 3,9 m <sup>2</sup> /kg | 5,4 m <sup>2</sup> /Liter  | 255,4 g/m <sup>2</sup> |

Für 40 µm DFT anwendet man 93 µm der unverdünnten Farbe. Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von Applikationsmethode, Applikationsbedingungen, Form und Rauheit der Oberfläche.

### Trocknung: (ČSN 673052)

|  |                       |                      |                               |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 120 µm WFT, Temperatur 23 ± 2°C,<br>relative Luftfeuchtigkeit 50 ± 5%,<br>Auslaufzeit 60s, Tauch-Auslaufbecher<br>6 mm | Staubtrocken (Grad 1) | Handtrocken (Grad 3) | Manipulationstrocken (Grad 4) |
|  | 30 Minuten            | 4 Stunden            | 7 Stunden                     |

Trocknungs- und Überarbeitungszeiten sind stark abhängig von Nassfilmdicke, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftwechsel und Farbton. Beladung und Messung des beschichteten Films ist möglich nach 7 Tagen, Labortests durchführen nach 3 Wochen der Trocknung bei den oben genannten Bedingungen.

### Glanz: (ČSN ISO 2813)

Matt, 10 GU, unter dem Winkel 60°, Auslaufzeit 60s, Tauch-Auslaufbecher 6 mm

### Lieferungviskosität:

Thixotropische Flüssigkeit, unmessbar mittels ISO-Becher

## Produktdatenblatt

### Empfohlene Verdünnung: (ČSN 673032)

|              | airless      | Pinsel/Rolle |
|--------------|--------------|--------------|
| l Verdünner  | KT 01, KT 04 | KT 02        |
| nach Gewicht | 1 %          | 2 %          |
| nach Volumen | 2 %          | 3 %          |

### Ablaufen: (ČSN EN ISO 16862)

|  |                        |
|--|------------------------|
| Temperatur 23 ± 2°C, relative Luftfeuchtigkeit 50 ± 5% |                        |
| Auslaufzeit 60s, Tauch-Auslaufbecher 6 mm              | läuft nicht 350 µm WFT |

### Applikationsbedingungen:

Die Oberfläche muss trocken sein. Die Temperatur der Luft, der Oberfläche, sowie der Farbe selbst sollte nicht während der Applikation und Trocknung unter +5°C sinken. Relative Luftfeuchtigkeit soll nicht 80% überschreiten. Die Temperatur der Oberfläche muss mindestens 3 °C oberhalb des Taupunktes liegen.

### Untergrundvorbereitung:

Öl, Fett, Salze und andere Verunreinigungen durch geeignete Methode entfernen, gemäß ČSN EN ISO 12944-4. Hochwirksamer ökologischer Reinigungsmittel CL 07 benutzen.

Stahloberflächen: Stahlreinigung auf Sa 2 1/2, alternativ durch manuelle oder mechanische Reinigung gem. St 3 reinigen, gemäß ČSN EN ISO 8501-1.

Verzinkte Oberflächen: Die Farbe ist nicht für die Applikation auf diese Art der Oberfläche bestimmt.

Aluminium Oberflächen: Die Farbe ist nicht für die Applikation auf diese Art der Oberfläche bestimmt.

Zuvor beschichtete Oberflächen: Öl und Fett mit ökologischem Reinigungsmittel CL 07 entfernen, die Oberfläche leicht anschleifen. Beachten die Verträglichkeit von vorhergehenden und nachfolgenden Anstrichen.

Holzoberflächen: Die Oberfläche muss trocken sein und von Verunreinigungen, Wachs, Fett, abblätterndem und lose anhaftendem Material gereinigt werden. Alle Risse und Löcher mit Holzspachtel reparieren, danach alle gefüllten und glänzenden Oberflächen anschleifen und durch Absaugen entstauben. Bei erhöhter Beschädigungsgefahr Fungizide und Insektizide anwenden. Bei Renovierungsanstrichen muss 1 Anstrich, beim Anstreichen vom neuen Holz 2 Anstriche in Richtung der Holzstruktur aufgebracht werden. Um die beste Ergebnisse zu erzielen, sollte die Oberfläche nach jedem Anstrich mit Sandpapier Nr. 240 leicht geschleift werden.

### Applikationsmethode:

Airless- und Luftspritzen, Pinsel, Rolle. Beim Airless-Spritzen die Düsenöffnung von Ø 0.011" - 0.021" anwenden, Fließdruck: 120 - 180 bar. Der Spritzwinkel immer der Oberflächenform anpassen. Beim Spritzen die Düsenöffnung von 1,5 - 2 mm anwenden, Fließdruck: 3 - 4 bar. Beim Aufbringen mit Pinsel oder Rolle ist es wichtig die Applikationsgeräte der Farbzusammensetzung anzupassen.

### Lagerfähigkeit:

Produkt in der ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern.

### Mindesthaltbarkeit:

48 Monaten ab Herstellungsdatum

VITON s.r.o.  
Planá 90  
370 01 České Budějovice  
Tschechische Republik  
Ausgestellt: 11.12.2019



mobil: +42(0) 724 580 404  
tel: +42(0) 381 581 022  
objednavky@viton.cz  
www.viton.cz



# KE 37

## Produktdatenblatt

### Verpackung in kg:

0,7; 3,5; 10; 25; 250

### Verpackung der Basis 0100 in kg:

0,7; 3,5; 25

### Verpackung der Basis 0000 in kg:

0,6; 3; 8; 20

### Anmerkungen:

DFT - Trockenschichtdicke

MS - mittlerer Festkörper

GU - Glanzeinheit

WFT - Nassschichtdicke

HS - hoher Festkörper

KU - Kriebseinheit der Viskosität

Alle hier angegebene Informationen beruhen auf unseren besten Kenntnisse, Labortestergebnisse und praktische Erfahrungen zum unten angegebenen Datum. Aufgrund der Tatsache, dass das Produkt oft unter Bedingungen, die außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität des Produktes selbst garantieren. Als Hersteller können wir nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Verwendung des Produktes gegen unsere Anweisungen oder durch die Verwendung für ungeeignete Zwecke entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, die oben angegebenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fragen Sie immer nach der aktuellen Version des Datenblattes. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle zuvor herausgegebenen. Die Gültigkeit der hier angegebenen Informationen wird nach fünf Jahren automatisch beendet.

