



PG 13

Технологическая карта

Описание:

Грунтовка полиуретановая антикоррозионная

Применение:

Экстра быстросохнущая двухкомпонентная грунтовка. Имеет очень хорошую химическую, механическую и цветовую стойкость, адгезию. Противостоит воздействию нефтяных продуктов, масел и жиров, алкоголя, повышенной влажности, обычных моющих средств. Можно наносить безвоздушным распылением, воздушным распылением, валиком или кистью. Последующие верхние эмали KD или S 2013 можно распылять через 40 минут. Для достижения более высокой твердости, более быстрого высыхания и более гладкой поверхности или при нанесении кистью/валиком, рекомендуем наносить верхние покрытия через 16 часов.

Сертификаты:

Свидетельство о государственной регистрации (Беларусь, Казахстан, Россия)

Поверхность:

Сталь, цинк, дерево, минеральные поверхности

Оттенки:

RAL 7035, VIT 0100

Плотность: (ČSN EN ISO 2811-1)

1,37 г/см³

Сухой остаток: (ČSN EN ISO 3251)

от веса 65 %

от объема 46 %

Отвердитель:

от веса 20 : 1 отвердитель PH 93

от объема 17 : 1 отвердитель PH 93

Теоретическая кроющая способность: (ČSN EN ISO 23811)

	неразбавленной краски		
при 40 мкм DFT	8,3 м ² /кг	11,4 м ² /л	120,7 г/м ²
при 80 мкм DFT	4,1 м ² /кг	5,7 м ² /л	241,4 г/м ²

Для 40 мкм DFT надо нанести 87 мкм неразбавленной краски. Практическая кроющая способность зависит от метода нанесения, условий во время нанесения, формы и шероховатости поверхности.

Скорость высыхания: (ČSN 673052)

120 мкм WFT, температура 23 ± 2°C, относ. влажность воздуха 50 ± 5%, отверждено и разбавлено-вязкость 60 с., ISO-чашкой 6 мм.	от пыли (степень 1)	на ощупь (степень 3)	на манипуляцию (степень 4)
		20 минут	40 минут

Время высыхания и интервал перекрытия сильно зависит от толщины мокрого нанесенного слоя, температуры, влажности и циркуляции воздуха и оттенка.

Польно нагружать и мерить нанесенную пленку можно после 7 дней, тестировать в лаборатории после 3 недель высыхания при вышеуказанных условиях.

VITON s.r.o.
Planá 90
370 01 České Budějovice
Чешская Республика

Издано: 12.12.2019



+42(0) 381 581 022
+42(0) 724 580 404
objednavky@viton.cz
www.viton.cz

Технологическая карта

Срок пользования: (ČSN EN ISO 9514)

3 часов, при температуре $23 \pm 2^\circ\text{C}$, отверждено и разбавлено-вязкость 60 с., ISO-чашкой 6 мм.

На срок пользования значительно влияет температура. При высокой температуре может быть и половинный, наоборот при низкой температуре и несколько раз более длинный.

Глянец: (ČSN ISO 2813)

Мат, или 2 GU, угол 60° , отверждено и разбавлено-вязкость 60 с., ISO-чашкой 6 мм.

Подрядная вязкость:

Тиксотропная жидкость неопределяемая ISO чашкой.

Рекомендуемое разбавление: (ČSN 673032)

	БВР	кисть/валик
растворитель	PT 03	PT 03
от веса	1 %	2 %
от объема	2 %	3 %

Стекаемость: (ČSN EN ISO 16862)

температура $23 \pm 2^\circ\text{C}$, относ. влажность воздуха $50 \pm 5\%$	
отверждено и разбавлено-вязкость 60 с., ISO-чашкой 6 мм.	не стекает 600 мкм WFT

Условия нанесения:

Поверхность должна быть сухая, температура окружающего воздуха, поверхности и краски не ниже 5°C во время нанесения и высыхания. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Температура окрашиваемой поверхности минимально на 3°C выше точки росы.

Подготовка поверхности:

Подходящим способом удалите масло, жир, соли и грязь в соответствии с методами указанными в ČSN EN ISO 12944-4. Используйте разбавитель или экологический очиститель CL 07.

Стальные поверхности: Абразивная струйная очистка до степени чистоты Sa 2½ согласно ČSN EN ISO 8501-1. В случае невозможности струйной очистки совершите очистку ручным или механическим инструментом мин. до степени St 3 согласно ČSN EN 8501-1.

Оцинкованные поверхности: Для обеспечения требуемой шероховатости используйте метод абразивоструйной очистки (sweeping) напр. кремниевым песком. Если нельзя использовать этот метод, обеспечьте шероховатость ручным инструментом или обмойте поверхность подходящим средством. Поверхности, оцинкованные горячим погружением, рекомендуется сначала обрызгать сильно разбавленной краской.

Ранее окрашенные поверхности: Если Вы не знаете тип старого покрытия, сначала проведите тест совместимости. С помощью очистителя CL 07 удалите масло и жир, обеспечьте шероховатость поверхности лёгкой отшлифовкой. Нанесите отвержденную и разбавленную краску на небольшие площади. Если поверхность не коробится в течение 30 минут, покрытие полностью твердое и адгезионное, краску можно использовать для ремонта. Обработайте места с ржавчиной с помощью рекомендуемой грунтовки. Если Вы не проводите тест совместимости, соблюдайте совместимость старых и новых покрытий.

Технологическая карта

Деревянные поверхности: Поверхность должна быть сухая и очищенная от грязи, воска, жира, потресканного и некомпактного материала. Исправьте трещины и отверстия шпатлёвкой для дерева. Все глянецовые и шпаклеванные поверхности должны быть тщательно отшлифованы. Удалите шлифовочную пыль пылесосом. В случае повышенного риска используйте сначала фунгицидное и инсектицидное средство. Для восстанавливающего покрытия нанести 1-2 слоя, для покрытия нового дерева 2-3 слоя в направлении структуры дерева. Для достижения самого высокого качества рекомендуется после каждого нанесения лёгкая шлифовка бумагой № 240.

Минеральные поверхности: Удалите грязь, жир, при необходимости отшлифуйте или очистите абразивной струйной очисткой. Удалите пыль щеткой или пылесосом. Для систем с высокой нагрузкой заранее проверьте достаточную прочность минеральной поверхности. Соблюдайте совместимость старых и новых покрытий в случае ремонта ранее окрашенных поверхностей.

Способ нанесения:

распылитель, валик, кисть. При применении безвоздушным распылением используйте сопло Ø 0.011" - 0.021", давление 120 - 180 бар, угол распыления приспособьте форме распыляемой поверхности. При применении воздушным распылением используйте сопло 1,5-2 мм, давление 3-4 бар. При применении кистью или валиком используйте подходящий тип, учитывая состав лакокрасочного материала.

Хранение:

в оригинальной неоткрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C

Гарантийный срок:

48 месяцев от даты производства

Упаковка кг:

10; 200

Примечания:

DFT = толщина сухого слоя MS - средний сухой остаток

GU - единица глянца

WFT = толщина мокрого слоя HS - высокий сухой остаток

KU - единица вязкости KREBS

Информация, приведенная в данной технологической карте, опирается на наши лучшие знания, подтвержденные результатами лабораторных тестов и практическим опытом ко дню, указанному ниже. Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что изделие в основном используется в условиях за пределами нашего контроля, мы не можем гарантировать ничего, кроме качества изделия как такового. Как производитель мы не можем нести ответственность за вред, причиненный использованием изделия с нарушением наших инструкций или для целей, нами не предусмотренных. Мы оставляем за собой право на изменение вышеуказанной информации без предварительного уведомления. Всегда запрашивайте актуальную версию технологической карты. Данная технологическая карта замещает все ранее изданные. Действительность приведенных в ней данных автоматически закончится через 5 лет после издания.